

Body 910

Body 910 Tixotropní izolační hmota na bázi kaučuku k ochraně proti hluku a korozi spodních, vnitřních a vnějších částí karoserie. Nanáší se stříkáací pistolí nebo štětcem na nazákladované povrchy. Rychle schne a může být přelakována akrylátovými barvami i metalizami. Ředí se 10-20% tech. benzínem. Ochranný a tlumící nátěr spodků karoserií. Je vhodný i k odhlučnění motorového prostoru a interiéru (vnitřní podlahy, vnitřky dveří a zavazadlových prostorů).

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Izolační antikoroziční hmota
Způsob aplikace	: Stříkáací pistolí na spodky (tryska 4-5 mm, tlak 5-6 bar), štětec
Ředění	: max 10-20%
Vydatnost	: Přibližně 5-6m ² /100 μm
Doba schnutí	: 2-6h/23°C
Odstíny	: Šedá
Skladovatelnost	: Skladujte mezi 5°C až 40 °C

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Ošetřené plochy očistit a odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit. Korodovaná místa odrezit, natřít základovou barvou (doporučuje se BODY 969 ANTICORROSIVE PRIMER). BODY 910 promíchat nebo protřepat, podle potřeby přičedit. Stříkat nebo natírat vždy ve dvou vrstvách, tloušťka jedné vrstvy cca 1 - 2 mm. Přestávka mezi aplikacemi 1. a 2. vrstvy 10 min. Lze přelakovat syntet. i polyuretanovými (akrylátovými) emaily.

