

Farba na betónové plochy BETONA U 2043

JK 246 235 43
PN 112 383 03

Popis:

Disperzia pigmentov a plnidiel v roztoku alkyduretánovej a alkydovej živice v zmesi rozpúšťadiel s prídavkom aditív.

Použitie:

Používa sa na nátery betónových povrchov (vyretých 4-6 mesiacov) v interiéroch a exteriéroch (pivnice, garáže, balkóny, sklady) kde je potrebné zabezpečiť primeranú funkčnosť, elasticnosť, odolnosť mechanickému opotrebeniu a poveternostnú odolnosť. Betón nesmie byť upravovaný gletovaním (ocel'ovým hladidlom). Farbu možno použiť aj ako vrchný lesklý dekoračný náter na kov a drevo v interiéroch za predpokladu, že podklad je ošetrený vhodnou základnou farbou. (napr. Syntetika základná farba)
Nepoužívať na nátery prichádzajúce do styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou, na natieranie detského nábytku a hračiek.

Farebný odtieň:

Podľa dohodnutých etalónov

Riedidlo:

S 6006 pre natieranie štetcom, S 6001 pre striekanie

Fyzikálna a technická charakteristika:

VOC

0,350 kg/kg

TOC

0,247 kg/kg

Objemová sušina

48,4±1 % obj.

Kategória:

OR A.i

Hraničná hodnota VOC:

500 g/l

Maximálny obsah VOC produktu:

< 500 g/l

Technické údaje o výrobku :	
Vlastnosti v dodávanom stave:	
- hustota	1,20 - 1,30 g/ cm ³
- výtokový čas	najmenej 80 s
- obsah neprchavých látok	najmenej 65 % hm.
- teoretická výdatnosť	9-11m ² /l
Zasychanie:	
stupeň 1	najviac 4 h
stupeň 4	najviac 6 h
Vlastnosti hotového náteru:	
lesk	st. 1 - 2
kryvosť	st. 1 - 2

Odporúčany stav podkladu:

predchádzajúci náter : suchý , čistý , odmastený

odstránenie cementového výkvetu brúsením, odprášenie (najvhodnejšie vysávaním)

odstránenie mastnoty, olejov prípadne iných nečistôt odmasťovacími čistiacimi

prostriedkom

minimálna teplota pri aplikácii + 5° C

relatívna vlhkosť vzduchu v rozmedzí 30 – 70 %

Pokyny k aplikácii :

Štetec/valček

odporúčané riedidlo : S 6006

výtokový čas : 50 – 60 s

Striekanie:

odporúčané riedidlo : S 6001

výtokový čas : 25 - 35 s

tryska : 1,8 mm

tlak : 0,3 - 0,4 MPa

Príklad postupu:

Náter betónu

- penetrácia podkladu farbou **U 2043** nariadenou 1:1 riedidlom S 6006
po 24 h náter

- 1 krát **U 2043** nariadenie podľa spôsobu aplikácie
zaťaženie podkladu naskôr po 24 h

Nanášanie, riedenie, čistenie náradia:

Náter zasychá na vzduchu. Pred aplikáciou sa musí dokonale premiešať odo dna obalu a doriediť na optimálny výtokový Riedi sa riedidlom S 6001 pre striekanie alebo 6006 pre natieranie štetcom. Vysoká vlhkosť vzduchu a nízka teplota prostredia a tiež natieraného povrchu predlžuje zasychanie. Náter zaschnutý na vzduchu (20°C/50 % vlhkosť / 35 µm hrúbka) je možné pretrieť ďalšou vrstvou naskôr po 24 hod. Náradie sa čistí riedidlom S 6006, S 6001, C 6000 alebo prípravkom P 8500.

Balenie.

Podľa aktuálnej ponuky

Podmienky skladovania:

Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami.

Skladovať v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25°C v suchom a vetranom sklade bez priameho účinku slnečného žiarenia, ktorý zodpovedá predpisom pre skladovanie horľavých kvapalín II. triedy nebezpečnosti.

Stupeň horľavosti:

Horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti!

Spôsob likvidácie odpadu:

Je uvedený v KBU.

Bezpečnosť a hygiena pri práci:

Je uvedená v KBU.

Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribútorovi:

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7

919 04 Smolenice

Slovensko

Tel.: +421/33/5560 111

Fax: +421/33/5560 636

Infocentrum: +421/33/5560 555

www.chemolak.sk

marketing@chemolak.sk

priemysel@chemolak.sk

Upozornenie

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôsobiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácií. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Vyhradzuje si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.