

Produktové Informácie

Obojstranná montážna páska z penového PE

tesa® 4952 je obojstranná páska z penového PE pre stavebné montážne použitie. Tvorí ju vysoko tvarovateľný nosič z penového PE a akrylátové lepidlo s vysokou príľnavosťou. tesa® 4952 bola nezávisle otestovaná pre montáže nábytkových zrkadiel.

Výhody výrobku:

- Univerzálne lepidlo s vysokou okamžitou príľnavosťou na rade povrchov
- Plne vhodná pre vonkajšie použitie: odolná voči UV, vode a starnutiu
- Kompenzuje rôznu tepelnú rozpínavosť nerovnakých materiálov
- Vysoká okamžitá lepiivosť aj pri nízkom tlaku
- Veľmi dobrá absorpcia nárazu za studena

Použitie

- Montáž nábytkových zrkadiel
- Montáž zrkadiel do automobilov
- Montáž funkčného obloženia a profilov
- Montáž dekoratívnych panelov

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Technické údaje

• Materiál nosiča	PE pena	• Sila pretrhnutia	10 N/cm
• Farba	biela	• Druh krycieho materiálu	silikonový papier
• Celková hrúbka	1150 µm	• Farba krycieho materiálu	hnedá
• Druh lepidla	okamžite príľnavý akrylát	• Hrúbka krycieho materiálu	70 µm
• Predĺženie pri pretrhnutí	200 %	• Hmotnosť krycieho materiálu	80 g/m ²

Príľnavosť

• na oceľ (počiatočná)	6.5 N/cm	• na oceľ (po 14 dňoch)	8.0 N/cm
• na ABS (počiatočná)	5.0 N/cm	• na ABS (po 14 dňoch)	8.0 N/cm
• na hliník (počiatočná) vnútorná	5.0 N/cm	• na hliník (po 14 dňoch)	8.0 N/cm
• na PC (počiatočná)	5.0 N/cm	• na PC (po 14 dňoch)	8.0 N/cm
• na PE (počiatočná)	2.7 N/cm	• na PE (po 14 dňoch)	2.8 N/cm
• na PET (počiatočná)	5.0 N/cm	• na PET (po 14 dňoch)	7.0 N/cm
• na PP (počiatočná)	2.8 N/cm	• na PP (po 14 dňoch)	5.5 N/cm
• na PS (počiatočná)	5.0 N/cm	• na PS (po 14 dňoch)	7.5 N/cm
• na PVC (počiatočná)	5.0 N/cm	• na PVC (po 14 dňoch)	8.0 N/cm

Produktové Informácie

Vlastnosti

• Teplotná odolnosť (krátkodobá)	80 °C	• Odolnosť proti chemikáliám	●●●
• Teplotná odolnosť (dlhodobá)	80 °C	• Odolnosť voči zmäkčovadlám	●●
• Okamžitá lepiivosť	●●●	• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	●●●
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	●●●	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	●●●
• Odolnosť voči vlhkosti	●●●●		

Hodnotenie v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● veľmi dobré ●●● dobré ●● stredné ● nízke

Ďalšie informácie

tesa® 4952 testoval a schválil ústav LGA pre montáže zrkadiel. Číslo správy IWQ FSG 329 1189.

Príľnavosť:

- okamžitá: lepiivosť peny na ocel, hliník, ABS, PC, PS, PET, PVC
- po 14 dňoch: lepiivosť peny na ocel, hliník, ABS, PC, PS, PET, PVC

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyim kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na
<http://l.tesa.com/?ip=04952>