

## Ochranná hrubovrstvová lazúra na drevo CHEMOLUX S- Extra S 1025

JK 246 121 28  
PN 112 319 00

### Popis

Zmes syntetických alkydových živíc, pigmentových pást, aditív a UV absorbérov v organickom rozpúšťadle. Nepoužívať na nátery prichádzajúce do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.

### Použitie

Na lazúrovaciu úpravu dreva v interiéroch a exteriéroch. Na povrchu natieraného podkladu vytvára hrubšiu vrstvu, ktorá odpudzuje vodu a dlhšie chráni drevo pred pôsobením vlhkosti, poveternostných vplyvov a UV žiarenia. Nesteká a ľahko sa aplikuje na zvislých plochách. CHEMOLUX S- Extra drevo farebne upravuje a zvýrazňuje jeho prirodzenú krásu.

### Farebný odtieň

breza – 0102, lipa – 0162, eben – 0192, gaštan – 0202, orech – 0212, červený smrek – 0222, teak – 0252, mahagón – 0272, palisander – 0282, jedľová zeleň – 0532, pínia – 0602, dub – 0632

### Riedidlo

S 6006

## FYZIKÁLNA A TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

### VOC

0,420 kg/kg

### TOC

0,320 kg/kg

### Objemová sušina

51±1% obj.

### Kategória

OR A.e

### Hraničná hodnota VOC

400 g/l

### Maximálny obsah VOC produktu

< 400 g/l

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU	
Vlastnosti v dodávanom stave	
hustota	0,93 - 0,94 g/cm <sup>3</sup>
výtokový čas	najmenej 60 s
obsah neprchavých látok	najmenej 58 % hm.
teoretická výdatnosť	8 – 10 m <sup>2</sup> /l

Zasychanie	
stupeň 1	najviac 4 h
stupeň 4	najviac 24 h

Vlastnosti hotového náteru	
vzhl'ad	hladký, zliaty
farebný odtieň	podľa dohodnutého etalónu

## Odporúčaný stav podkladu

- drevo čisté, suché, (vlhkosť max. 12%), zbavené prachu
- minimálna teplota pri aplikácii +5° C
- relatívna vlhkosť vzduchu v rozmedzí 30 – 70 %

## Pokyny k aplikácii

### štetec

odporúčané riedidlo	S 6006
objem riedidla	0 - 3 %

### NT striekanie

odporúčané riedidlo	S 6001
objem riedidla	3 - 5 %
tryska	1,8 mm
tlak	0,3-0,4 MPa

## Príklad postupu

### NÁTER DREVA V EXTERIÉRI:

- úprava povrchu pred náterom – odstránenie živичných škvrín z dreva špachtľou alebo riedidlom C 6000, prebrúsenie podkladu, brúsny papier č. 150, odprášenie
- 1 krát V 1357 Chemolux biocídne napúšťadlo na drevo 90 –100 g/m<sup>2</sup> (v neriedenom stave)
- po 24 hodinách možno pokračovať v ďalšej úprave, brúsenie brúsnym papierom č. 240-280
- 1 – krát **CHEMOLUX S EXTRA S 1025**
- po 24 hodinách jemné prebrúsenie brúsnym papierom č. 280-320 (podľa potreby a požiadaviek)
- 1 – krát **CHEMOLUX S EXTRA S 1025** (nános v jednej vrstve cca 80-100 g/m<sup>2</sup>)

## Nanášanie, riedenie, čistenie náradia

Nanáša sa štetcom a NT striekaním. Lazúra zasychá na vzduchu. Pred aplikáciou sa musí dokonale premiešať odo dna obalu. Riedi sa riedidlom S 6006. Vysoká vlhkosť vzduchu a nízka teplota prostredia predlžuje zasychanie. Na vzduchu zaschnutý náter je možné pretrieť ďalšou vrstvou najskôr po 24 h. Výsledný farebný odtieň výrazne ovplyvňuje počet nanesených vrstiev náteru, typ a štruktúra dreva. Pri natieraní väčších plôch sa odporúča zjednotiť farebný odtieň zmiešaním obsahu jednotlivých obalov.

Náradie sa čistí riedidlom S 6006 alebo C 6000.

## Balenie

Podľa aktuálnej ponuky

## Skladovanie

Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami. Skladovať v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch pri teplote (+5 až +25) °C v suchom a vetranom sklade bez priameho účinku slnečného žiarenia, ktorý zodpovedá predpisom pre skladovanie horľavých kvapalín II. triedy nebezpečnosti.

## Stupeň horľavosti

Horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti

## Spôsob likvidácie odpadu

Je uvedený v KBU

## Bezpečnosť a hygiena pri práci

Je uvedená v KBU

## Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribútorovi

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovensko

Tel.: +421/33/5560 111

Fax: +421/33/5560 636

Infocentrum: +421/33/5560 555

[www.chemolak.sk](http://www.chemolak.sk)

[marketing@chemolak.sk](mailto:marketing@chemolak.sk)

[priemysel@chemolak.sk](mailto:priemysel@chemolak.sk)

## Upozornenie

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôbiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácií. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.