



Podlahový lak PREMIUM

- Treppen- & Parkettlack -

Fixačný vodouriediteľný polyuretánový lak na podlahy, korok a nábytok




Odtieň	Dostupnosť		
	Počet kusov na palete	672	200
	Balenie	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l
	Druh balenia	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	01	03
	Číslo výrobku		
hodvábne lesklý	2390	■	■
hodvábne matný	2391	■	■

Spotreba 100-120 ml/m² na jeden náter



Oblasti použitia



- Drevo v interiéri
- Nábytok & interiérové dvere
- Palubovky, parkety & schody
- OSB dosky a korkové podlahy
- Obklady stien a stropov

Vlastnosti výrobku



- Na vodnej báze
- Dobré vlastnosti pre spracovanie
- Dobrá rozlievateľnosť
- Odolný voči oderom a poškrabaniu
- Odolný proti chemikáliám: DIN 68861, 1C
- Dobre odolný voči mnohým bežne dostupným krémom na ruky

Informácie o výrobku



Spojivo	Akrylátové disperzie /PU-disperzie
Hustota	cca 1,03 g/cm ³
Zápach	Mierny
Stupeň lesku	Hodvábny lesk, hodvábny mat

Uvedené hodnoty sú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Certifikáty

- **DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"**

Ďalšie informácie

- **Pflegeanleitung für versiegelte Böden und Treppen**

Systémové výrobky

- **Vosková lazúra (2400)**
- **Olejová lazúra ^[eco] (7670)**
- **Multi-Isolierlack 3in1 (7744)**
- **Olejová krycia farba ^[eco] (7650)**

Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Podklad musí byť čistý, bez prachu, suchý, bez masťnôt a bez uvoľnených nečistôt a správne odborne pripravený.
Vlhkosť dreva: 8-12%
Predbrus s P150 – 180.
- **Príprava podkladu**
Nečistoty, masťnotu a uvoľnený starý náter úplne odstráňte.
Neporušené staré nátery dôkladne prebrúste.
Masťné dreva a dreva obsahujúce živicu umyte pomocou prostriedku Verdünnung & Pinselreiniger.

Spracovanie



- **Podmienky pri spracovaní**
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +15 °C do max. + 30 °C.

Materiál dôkladne premiešajte.
Natierajte alebo nanášajte valčekom.
Urobte jemný medzibrus pomocou brúsnej špongie o zrnitosti P240 – 320.
Vyhnite sa prebrúseniu.
Po uschnutí naneste 2. vrstvu.
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.
Pred náterom technicky upraveného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.
Pri vysokej záťaži materiálu je nutné naniesť najmenej 3 vrstvy.
Nenaliievajte priamo na podklad, inak sa môžu vytvoriť flaky.
Nenatierajte viac než 2 vrstvy vrámci jedného dňa.

- **Schnutie**
Suchý proti prachu: asi po 1 hodine
Suchý na dotyk: asi po 2 hodinách
Pretierateľný: asi po 4 hodinách
Plne zaťažiteľný: po 7 dňoch
Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu



Pri práci a počas schnutia zaistite dobré odvetranie.
Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

■ **Riedenie**

Pripravený k spracovaniu.
Pri aplikácii pomocou valčeka môžete pre zlepšenie rozliavateľnosti pridať asi 5 % vody.

Upozornenie

Z podlahy a schodov odstraňujte pravidelne prach a iné nečistoty pomocou mäkkej metly alebo mopy.
V prípade potreby utrite vlhkou handričkou raz týždenne bežne dostupným prostriedkom na starostlivosť o lakované podlahy


**Pracovné náradie,
čistenie**



Akrylový štetec
Valček na laky na vodnej báze (s krátkym vlasom alebo flokové valčeky)

Pracovné náradie ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom.
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

**Obsah VOC podľa
smernice Decopaint
(2004/42/EG)**

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/i): max. 140 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje < 140 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.