

CHEMOLUX LIGNUM

JK: 246 121 34
PN 112 617 13

Popis:

CHEMOLUX LIGNUM je zmes špeciálnych živíc, bezaromátových rozpúšťadiel, aditív a pigmentových tónovacích pást.

Použitie:

CHEMOLUX LIGNUM je tixotropná polomatná lazúra na drevo na báze vysokosušínovej živice. Používa sa na vysoko kvalitnú ochranu dreva v interiéroch a exteriéroch. Vyniká vysokou penetráciou do dreva, UV odolnosťou a vodoodpudivosťou. Výrobok je šetrný voči životnému prostrediu, bez obsahu arómátov. Pri povrchovej úprave okien a vonkajších dverí treba použiť v prvej vrstve ako impregnačný základ Chemolux S Klasik v odtieni breza.

Sýtosť vyfarbenia závisí od počtu vrstiev, typu a štruktúry dreva.

Chemolux Lignum sa nesmie použiť na povrchovú úpravu predmetov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, pitnou vodou, krmivami a na natieranie detského nábytku a hračiek.

Farebný odtieň:

bezfarebný	0000
buk	0235
čerešňa	0265
wenge	0295
vlašský orech	0605
zlatý dub	0645

Riedidlo:

bez riedenia

Fyzikálna a technická charakteristika výrobku v natuženom stave:

VOC

0,415 kg/kg

TOC

0,310 kg/kg

Objemová sušina

50,5 ± 1 % obj.

Kategória:

OR A.e

Hraničná hodnota VOC:

400 g/l

Maximálny obsah VOC produktu:

< 400 g/l

Technické údaje o výrobku :

Vlastnosti v dodávanom stave:	
hustota	0,92 - 0,94 g/cm ³
výtokový čas	tixotropné
obsah neprchavých látok	najmenej 58,5 % hm.
teoretická výdatnosť	13-15 m ² /l
Zasychanie	
stupeň 1	najviac 5 h
stupeň 4	najviac 15 h

Vlastnosti hotového náteru:	
vzhľad	hladký, zliaty
farebný odtieň	vyhovuje etalónu
lesk	st. 3

Odporúčaný stav podkladu:
drevo čisté, suché, (vlhkosť max. 12%), zbavené prachu
minimálna teplota pri aplikácii +10°C
teplota podkladu musí byť najmenej 3°C nad rosným bodom
relatívna vlhkosť vzduchu v rozmedzí 30 – 70 %

Pokyny k aplikácii :	
štetec/valček	
odporúčané riedidlo	bez riedenia
objem riedidla	0 %
striekanie	
odporúčané riedidlo	bez riedenia
objem riedidla	0 %

Príklad postupu:

Náter dreva v exteriéri:

- úprava povrchu pred náterom - odstránenie živých škvrn z dreva riedidlom a očistenie podkladu
- 1 krát impregnačný bezfarebný náter - Chemolux S Klasik breza
- jemné prebrúsenie brúsnyim papierom (podľa potreby a požiadaviek)
- 2 - krát **CHEMOLUX LIGNUM** v intervale 10-12 hodín, povrch pred každým náterom jemne prebrúsiť a odstrániť prach

Nanášanie, riedenie, čistenie náradia:

Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekaním. Pred použitím objem dokonale premiešajte!

Balenie:

Podľa aktuálnej ponuky

Podmienky skladovania:

Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami.

Skladovať v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch pri teplote (+5 až +25) °C v suchom a vetranom sklade bez priameho účinku slnečného žiarenia, ktorý zodpovedá predpisom pre skladovanie horľavých kvapalín.

Stupeň horľavosti:

Horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti!

Spôsob likvidácie odpadu:

Je uvedený v KBÚ.

Bezpečnosť a hygiena pri práci:

Je uvedená v KBÚ.

Údaje o výrobcovi a dovozcovi distribútorovi:

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7

919 04 Smolenice

Slovensko

Tel.: +421/33/5560 111

Fax: +421/33/5560 636

Infocentrum: +421/33/5560 555

www.chemolak.sk

marketing@chemolak.sk

priemysel@chemolak.sk

Upozornenie

Tieto informácie a uvedené doporučenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôsobiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácií. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.