

DREVOLUX Olej na terasy

JK 246 262 70
PN 112 684 18

Popis

Zmes syntetického oleja, pigmentov, prírodného vosku a špeciálnych aditív na vodnej báze.

Použitie

DREVOLUX Olej na terasy sa používa na pravidelnú údržbu a ochranu drevených terás a iných drevených plôch. Je vhodný na ochranu mäkkého, tvrdého a exotického dreva v interiéri a exteriéri. Olej penetruje do hĺbky, účinne chráni drevo pred starnutím, odd'áľuje následky pôsobenia vlhkosti a poveternostných vplyvov. Zachováva prirodzenú štruktúru dreva, vytvára vodoodpudivý povrch. Je možné ho použiť aj na povrchovú úpravu zá- hradného nábytku, rôznych drevených konštrukcií ako sú pergoly, verandy, altánky, drevené obklady a ploty. Náter je potrebné pravidelne obnovovať, minimálne jeden krát za rok. Nie je vhodný na nátery voskovaného dreva a nového smrekovca. Nepoužívať na nátery prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.

Farebný odtieň

bezfarebný, orech, dub, palisander, mahagón a platan.

Riedidlo

Neriedi sa.

Fyzikálna a technická charakteristika:

VOC

0,005 kg/kg

TOC

0,010 kg/kg

kategória

WB A/e

hraničná hodnota VOC:

130 g/l

maximálny obsah VOC produktu:

< 130 g/l

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU	
Vlastnosti v dodávanom stave	
hustota	1,00 – 1,10 g/cm ³
obsah neprchavých látok	najmenej 20 % hm.
výtokový čas	20 – 35 s
teoretická výdatnosť	10 – 15 m ² /l

Zasychanie	
na dotyk 1. vrstva	najviac 1 h
na dotyk 2. vrstva	najviac 4 h

Vlastnosti hotového náteru:	
vzhľad	hladký, bez mechanických nečistôt

Doporučený stav podkladu:

drevo - suché, čisté, obrúsené a zbavené prachu a mastnoty

poškodené drevo alebo nesúdržný starý náter obrúste

teplota pri aplikácii 15 – 25° C

relatívna vlhkosť vzduchu v rozmedzí najviac 75%

Pokyny k aplikácii:

Príprava povrchu pred aplikáciou

Odstránenie mastnoty, nečistôt a prachu, prebrúsenie podľa potreby.

Nanášanie

Olej sa aplikuje mäkkým štetcom alebo hubkou v smere textúry dreva.

Nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách, tak aby všetok olej vsiakol do dreva, nevsiaknutý olej zotrieť suchou mäkkou textúrou do 10 – 15 minút.

Čas medzi aplikáciou jednotlivých vrstiev doporučujeme 4 h.

Bezfarebný odtieň nie je vhodné použiť samostatne.

Sýtosť farebného odtieňa sa s každým ďalším náterom zvyšuje.

Neupravuje sa riedením, nanáša sa v dodávanej forme.

Pred použitím obsah obalu dokonale premiešať!

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízka teplota prostredia a tiež natieraného povrchu predlžuje zasychanie a môže byť príčinou väd náteru.

Náradie sa čistí vodou ešte pred zaschnutím. Drevo treba pravidelne ošetrovať každú sezónu. Nepoužívajte pri vysokej vzdušnej vlhkosti alebo riziku dažďa.

Pokyny k aplikácii

Náter dreva:

1-2 -krát náter DREVOLUXOM Olej na terasy štetcom bez riedenia

Balenie

0,75 l a 2,5 l

Záručná doba a podmienky skladovania:

24 mesiacov

Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami.

Skladovať v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +30 °C v suchom a vetranom sklade. Nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

Stupeň horľavosti

Nehorľavá kvapalina.

Spôsob likvidácie odpadu

Je uvedený v karte bezpečnostných údajov.

Bezpečnosť a hygiena pri práci

Je uvedená v karte bezpečnostných údajov.

Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribútorovi

CHEMOLAK, a. s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
Slovensko
Telefón: ++421 33 5560111
Fax:++421 33 5560636
www.chemolak.sk

Upozornenie

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôsobiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácií. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.